


[zavřít](#)

INFORMACE O PRODUKTU

tesa® 4965

Dvakrát potažená páska s velmi vysokým stříhem a teplotní odolností


[<< || >>](#)


Popis produktu

tesa® 4965 je transparentní oboustranná samolepící páska s PET nosičem a modifikovaným akrylátovým lepidlem.

tesa® 4965 má tyto vlastnosti:

- Spolehlivý lepicost především na LSE povrchy.
- Okamžitá použitelnost ihned po montáži
- Jsou vhodné pro nejnáročnější aplikace, jako je vysoká zátěž, vysoké teploty nebo kritické povrchy.

Hlavní použití

- Montáž ABS plastových dílů v automobilovém průmyslu
- Samolepící montážní pryže / EPDM profilů
- Montáž ozdobných lišt a profilů v nábytkářském průmyslu
- Připevňování baterií do balení, čoček a dotykových obrazovek elektronických zařízení

Technické informace

Materiál nosiče	PET fólie
Barva	průhledná
Celková tloušťka	205 µm
Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát
Protážení do přetržení	50 %
Síla přetržení	20 N/cm

Přilnavost

ocel (počáteční)	11,5 N/cm
ABS (počáteční)	10,8 N/cm
hliník (počáteční)	10,2 N/cm
PC (počáteční)	12,2 N/cm
PE (počáteční)	5,6 N/cm
PET (počáteční)	9,8 N/cm
PP (počáteční)	6 N/cm
PS (počáteční)	10,4 N/cm
PVC (počáteční)	9,6 N/cm
ocel (po 14 dnech)	14 N/cm
ABS (po 14 dnech)	11,9 N/cm
hliník (po 14 dnech)	12,6 N/cm
PC (po 14 dnech)	13,4 N/cm
PE (po 14 dnech)	6,6 N/cm
PET (po 14 dnech)	11,9 N/cm
PP (po 14 dnech)	8,8 N/cm

PS (po 14 dnech)	12,1 N/cm
PVC (po 14 dnech)	12,8 N/cm

Vlastnosti

Statická pevnost ve stříhu při 23 °C	+
Statická pevnost ve stříhu při 40 °C	+
Okamžitá lepidlost	+
Odolnost proti chemikáliím	+
Odolnost proti stárnutí (UV)	++
Odolná proti vlhkosti	++
Teplotní odolnost (krátkodobá)	200 °C
Teplotní odolnost (dlouhodobá)	100 °C
Odolnost proti změkčovadlům	+

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití našich výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít pochybnosti, náš pomocný technický personál vám velmi rád poskytne další informace.

tesa SE

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Germany
Tel.: +49 (40) 4909-101
Fax: +49 (40) 4909-6060
<http://www.tesa.de> 